Sadolin PROFESSIONAL

TINOVA EXTERIOR

Ūdens bāzes krāsa koka mājām

- Elastīga un pret laika apstākļu iedarbību izturīga krāsa kokam, ārdarbiem
- Ilgu laiku saglabā krāsas toni un spīdumu
- Tonējama plašā toņu gammā

Raksturojums

Ūdens bāzes krāsa kokam, izturīga pret laika apstākļu iedarbību. Veido elastīgu hidrofobu un netīrumu izturīgu krāsas pārklājumu. Krāsai ir ļoti laba toņa un spīduma noturība. Tā satur koksni aizsargājošas aktīvās vielas, kas novērš ūdensaugu un sēnīšu augšanu uz krāsotās virsmas. Tonējama pasteļtoņu gammā. Izmantojot sistēmas apdari (piesūcināšana, gruntēšana un 2 apdares kārtas), nodrošina koka virsmai ilgstošu aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts koka fasāžu, koka norobežojumu, žogu, līstu un karoga mastu krāsošanai, veicot ārdarbus.
Termoplastiskuma dēļ produkts nav piemērots loga rāmju apdarei.

Pamatvirsma

Produkts ir piemērots jaunas un iepriekš krāsotas zāģētas un ēvelētas koka virsmas krāsošanai, kā arī iepriekš nogruntētas metāla virsmas (arī galvanizētas virsmas), cementšķiedru plātņu un betona apdarei.
Produkts nav piemērots tādu koka virsmu krāsošanai, kuras ir sabojājušas sēnīšu slimības vai kuras iepriekš ir bijušas pārklātas ar krāszemi.

Virsmas sagatavošana

Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētā objekta un tam izvirzītajām prasībām. Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un kvalitatīvai, tā nedrīkst būt ar sēnīšu (pelējuma, trupes un zilējuma) bojājumiem. Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam jābūt mazākam par 18%.
Netīra virsma jāattīra ar mīkstu šķiedru suku. Stipri piesaistījušies putekļi, tauki un kvēpi jānoņem ar piemērotu tīrīšanas līdzekli.
Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem mehāniski ar mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam efektīvākas aizsardzības nodrošināšanai virsma jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli "Bio-Cleaner" (sk. izstrādājuma apraksta).
Vecā vāji saistīta krāsas kārta jānoņem no virsmas mehāniski (skrāpis) vai termiski (karstā gaisa fēns, infrasarkanais starojums). Ķīmiska krāsas noņemšana ir vispiemērotākā metode, ja vēlas virsmu attīrīt no visas vecās krāsas. Jāizvairās lietot tādus attīrīšanas paņēmienus, kas varētu bojāt koksni (piem., attīrīšana ar smilšstrūklas aparātu).
Lai panāktu labāku pielipšanu, ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma vienmērīgi jānoslīpē, un no tās jānoņem slīpēšanas putekļi.
Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzīnā piesūcinātu lupatu), un tās jānolako ar speciālu zaru pārklāšanai domātu laku.
Metāla detaļas. Koka dēļu klājs jāpiestiprina ar cinkotām naglām un/vai saspraudēm. Iepriekš neapstrādātas metāla detaļas jāattīra no rūsas ar tērauda suku vai smilšpapīru un pēc tam jānogruntē ar metāla virsmām piemērotu gruntskrāsu.
Jāraugās, lai koka apšuvumam tiktu nodrošināta pienācīga ventilācija, jumts un notekcauruļu sistēma būtu kārtībā un drenāža funkcionētu bez traucējumiem.

Piesūcināšana

Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, jauna, iepriekš neapstrādāta koka virsma vispirms jāpiesūcina, uzklājot 1 kārtu impregnēšanas gruntēšanas līdzekļa "Pinotex Wood Primer" vai "Pinotex Base". Sevišķi rūpīgi jāapstrādā koka dēļu klāja gali, piesūcinot tos līdz piesātinājumam. Pirms turpmākās apstrādes piesūcinātajai virsmai jāļauj žūt vismaz 24 stundas.

Gruntēšana

Jauna piesūcināta koka virsma, līdz tīrai koksnei attīrīta iepriekš krāsota koka virsma, kā arī ar spīdīgu krāsu (piem., ar eļļas vai alkīda krāsu) pārklāta virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu kokam paredzētās krāsas "Tinova Primer Exterior", "Tinova Traditional Primer Exterior" vai "Pinotex Wood Paint Primer". Gruntskrāsas lietošana stiprina koka virsmas izturību pret mitruma iekļūšanu, paaugstina aizsardzību pret sēnīšu slimībām un veido piemērotu pamatu segkrāsai.

Beigu apdare

Beigu apdarei uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas "Tinova Exterior". Iepriekš ar akrila vai lateksa krāsu pārklāta koka virsma rūpīgi jānomazgā, pēc tam jānokrāso, uzklājot 1-2 kārtas produkta "Tinova Exterior". Par koka virsmas krāsošanas darbarīku ir ieteicams izmantot otu.
Nogruntēta metāla virsma, cementšķiedras plātnes vai betona virsma jānokrāso 2 reizes ar krāsu "Tinova Exterior".
Krāsa "Tinova Exterior" ir gatava lietošanai. Pirms izmantošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Vajadzības gadījumā pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), apdares kārtai uz virsmas jāklāj neatšķaidīta krāsa.

Tehniskie dati

Saistviela	akrilāts
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	pusmatēta
Patēriņš	6-8 m²/l atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas
Žūšanas laiks (23 °C, RH 65%)	putekļneuzņēmīga pēc 1-2 stundām, var krāsot pēc 4 stundām
Atšķaidītājs	ūdens
Tonēšana	tonēšanas sistēma “Acomix”, bāzes toņi BW, BM, BC
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Darbarīku tīrīšana	uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni
Glabāšana	glabāt slēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C)
Iepakojums	10 L

Krāsošanas nosacījumi

Krāsošanas un krāsas žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10…+25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari. Krāsošanu vajadzētu atlikt, ja pastāv bīstamība, ka pēc krāsošanas 6 stundu laikā ir gaidāmi nokrišņi vai var izkrist rasa.

Krāsošanas ieteikumi

Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Koka apšuvuma galu (šķērsgriezuma laukumu) rūpīga apstrāde krietni paaugstina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību. Pirms jauna apšuvuma uzstādīšanas ir ieteicams to apstrādāt ar piesūcināšanas gruntējumu arī no otras puses. Koka virsmas piesūcināšana un gruntēšana jāveic iespējami agrīnā darba posmā. Ja neapstrādāta koksne tiek pakļauta laika apstākļu iedarbībai, pasliktinās gan koksnes kvalitāte, gan apdares līdzekļa sasaistīšanās ar koka virsmu.

Svarīga piezīme

Krāsas toņa atšķiršanos no oriģināla toņa var izraisīt apstrādājamā koku suga vai koka virsmas apdares līmenis (zāģēta, ēvelēta koksne), krāsas uzklāšanas metode vai gaismas krišanas leņķis, kā arī pamatvirsmas iesūkšanas spēja vai laika apstākļi krāsošanas laikā, un tas nav pamats reklamācijai.

Virsmas tīrīšana

Netīras virsmas tīrīšanai ir lietojams tīrs ūdens, vajadzības gadījumā arī neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni. Jāizvairās izmantot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātājus (piem., spirts). Mazgāšanai ir ieteicams izmantot remdenu ūdeni, karsts ūdens var atmiekšķēt krāsas kārtu un apgrūtināt tīrīšanu. Par darbarīku lietojams sūklis vai mīksta suka.

Darba drošība

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sazinieties ar Saindēšanās Informācijas Centru vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšu taru nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs

“Akzo Nobel”, Zviedrija.

Pārstāvis

SIA “Akzo Nobel Baltics”, Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: 67 517 018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.