CETOL PRO

Lasuurne välistööde puiduviimistlusvahend

EFFICIENT

Hea ilmastikukindlusega, kiiresti kuivav ning hästi tasanduv lasuurne puidukaitsevahend. Moodustab õhukese ning elastse kattekile, mis toob esile pinna faktuuri ning rõhutab puidu loomulikku ilu. Imendub puidu pooridesse, nakkudes tugevasti puhta puiduga. Toode ei tilgu ning on mugavalt pinnale kantav ja tasandatav. Sisaldab UV-filtrit, mis suurendab vastupidavust päikesekiirgusele ning toimeaineid takistamaks hallituse levikut viimistletud pinnal.

KASUTUSKOHT

Hööveldatud, peensaetud ning saetud puitpinnad välistingimustes näit. voodrilauad, piirded, uksed, aiamööbel. Toode sobib erinevate puuliikide viimistlemiseks.

ALUSPINNAD

Värvitav pind peab olema puhas, kuiv ning vaba seenhaigustest ja puidukahjuritest. Puidu niiskus peab olema vahemikus 14-20%.

KRUNTIMINE

Maksimaalse kaitseefekti ja nakke tagamiseks veepõhises süsteemis kruntida töötlemata puitpind esmalt alküüdse biotsiidse immutuskrundiga Pinotex Wood Primer BPR. Pinna lõppviimistlus teostada tootega Cetol Pro mitte enne 24 tunni möödumist pinna kruntimisest. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna täielik kuivamine kesta enam kui 24 tundi.

LASUURNE PINNAVIIMISTLUS

- *Pinnaviimistlus teostada 2 kihis tootega Cetol Pro. Toode kanda pinnale pintsli, harjas värvimisseadme või pihustiga.*
- *Vajadusel võib toodet vedeldada maksimaalselt kuni 50% puhta veega. Toote vedeldamisel tuleb arvestada, et pinnale jääva kelme paksus on õhem ja toote ilmastikukindlus (vastupidavus niiskusele ja UV kiirguse mõjule) ka vastavalt madalam kui vedeldamata kujul toodet kasutades.*
- *Enne kasutamist ja kasutamise ajal segada toodet hoolikalt.*
- *Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur toote pinnale kandmise ja kuivamise ajal on +10…25°C (soovitavalt +18±2°C), värvi temperatuur üle +15°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Vältida värvimist tuuletõmbuses, samuti otsese päikese käes, kuna vee liigintensiivne aurustumine võib takistada toote nõuetekohast nakkumist puiduga.*
- *Töövahendid puhastada koheselt peale töö lõpetamist veega, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.*

SOOVITUSED VÄRVITUD PINNA HOOLDAMISEKS

Ekspluatatsiooni käigus määrdunud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neutraalseid puhastusvahendeid. Kõrgem pesuvee temperatuur kiirendab pinna puhastamist. Töövahendina kasutada pehmet harja või käsna. Peale puhastusvahendi kasutamist loputada pinda puhta veega.

TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	*Välistööd*
Sideaine	*Akrüül/ alküüd*
Toonimine	*Acomix toonimissüsteem, värvitu baastoon BC*
Tihedus	*1,03 – 1,05 kg/l*
Viskoossus	*DIN 4 39-45 sek/23°C*
Kuivaine sisaldus	*26-30 %*
Läige (Gardner, 60°)	*Poolmatt. Lõplik läige sõltub pinna imavusest, kihipaksusest, pealekandmise tehnoloogiast jm tingimustest*
Kuivamisaeg (23°C / 50% RH)	*30 min tolmukuiv* *1 h ülevärvitav* *24 h virnastamiskuiv* *Kuivamisajad on suhtelised ning sõltuvad puidu omadustest ning kuivamistingimustest*
Kulu (üks kiht)	*Hööveldatud puit 40-50 g/m²* *Saetud puit 40-60 g/m²*
Vedeldi	*Vesi*
Töövahendid	*Pintsel, harjas värvimisseade, pihusti*
Töövahendite puhastamine	*Vesi*
Säilivusaeg avamata tehasetaaras	*24 kuud*
Toote säilitamine (ladustamine ja transport)	*Avamata tehasetaaras temperatuuril +5…+35°C*
Pakend	*19,4 L*

EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/e) –130 g/l (2010). Toode sisaldab maks. LOÜ-d – 60 g/l.

Käitlemisel täita kemikaali ohutuskaardil toodud ohutusnõudeid!

TOOTJA JA ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147, Tallinn, Eesti, tel. 630 5299

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.