Sadolin PROFESSIONAL

PROFESSIONAL VX+ 2IN1

Ilmastikukindel puitmajavärv

- Kaks ühes puitpindade krunt- ja pinnavärv
- Suure kuivainesisaldusega veepõhine õlivärv
- Välja töötatud Põhjamaa kliima jaoks

Omadused

Hübriidsel alküüd-akrüül sideainel põhinev veepõhine puiduvärv. Värv nakkub tugevasti puhta puiduga, mistõttu puudub vajadus eraldi kruntvärvi kasutamiseks. Õlivärvile omaselt on toodet mugav pinnale kanda, see seob vähem mustust ning on heade vett-tõrjuvate omadustega, tagades samas puitpinnale suure veeaurujuhtivuse. Klassikaliste õlivärvidega võrreldes säilitab Professional VX+ 2in1 kauem esialgset tooni ja läiget ning sisaldab lahustipõhistest puiduvärvidest enam kui 10 korda vähem lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Värvi suur kuivainesisaldus võimaldab toimiva ilmastikukindla pinnakatte saavutada ka vähemate värvimiskordadega. Toonitav laias värvigammas.

Kasutuskoht

Toode on mõeldud puitfassaadide ning puidust piirete, aedade, liistude, uste ning akende värvimiseks.

Aluspind

Sobib uute ning varem värvitud, saetud ja hööveldatud puitpindade värvimiseks välistööl. Toodet ei sobi kasutada muldvärviga kaetud pinna ülevärvimiseks, samuti seenhaigustest kahjustatud pinnal.

Pinna ettevalmistus

Vajalik tööde maht sõltub konkreetse objekti seisundist ja sellele esitatud nõuetest. Värvitav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest). Kõikidel töötlemisetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 18%.
Määrdunud pind puhastada pehmekiulise harjaga. Tugevasti seotud tolm, rasv ja nõgi eemaldada sobiva puhastusvahendiga.
Hallitus ning pinnapealne orgaanika eemaldada mehhaaniliselt niiske harja, käsna või kaabitsaga. Tõhusama kaitse saamiseks pesta järgnevalt pind puhastusvahendiga Bio-Cleaner (vt tootekirjeldust).
Vana nõrgalt seotud värvikiht eemaldada pinnalt kas mehhaaniliselt (kaabits) või termiliselt (soojaõhupuhur, infrapunane kiirgus). Keemiline värvieemaldus on sobivaimaks meetodiks, kui soovitakse pinnalt eemaldada kogu vana värv. Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt liivaprits) kasutamist.
Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind lihvida parema nakke saamiseks liivapaberiga matiks, eemaldada pinnalt lihvimistolm.
Oksakohtadest eemaldada vaik (mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapiga) ning lakkida oksalakiga.
Metalldetailid. Puitlaudis kinnitada tsingitud naelte ja/või kinnitusklambritega. Eelnevalt töötlemata metalldetailid puhastada terasharja või lihvpaberiga roostest, seejärel kruntida metallikrundiga.
Jälgida, et puitvooder oleks korralikult tuulutatav, katus ja vihmavee süsteem korras ning hoone ümber olev drenaaž töötaks tõrgeteta.

Immutamine

Maksimaalse kaitseefekti tagamiseks immutada uus, eelnevalt töötlemata puitpind 1 kihi immutuskrundiga Pinotex Wood Primer või Pinotex Base. Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise ja -detailide otsapindasid, immutades neid küllastumiseni. Enne järgmist pinnatöötlust lasta immutatud pinnal kuivada vähemalt 24 tundi.

Lõppviimistlus

Pinna lõppviimistlus teha 2 kihis värviga Professional VX+ 2in1. Töövahendina kasutada soovitavalt pintslit.
Varem värvitud pind puhastada, seejärel värvida tootega Professional VX+ 2in1 (1-2 kihis). Värv Professional VX+ 2in1 on kasutusvalmis. Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Esimest kihti võib vajadusel vedeldada puhta veega (kuni 10% mahust), lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul.

Tehnilised andmed

Sideaine	alküüd-akrüül hübriid
Läige (Gardner, 60°)	poolläikiv
Katvus	6-8 m^2/l (1 kiht) sõltuvalt pinna imavusest
Kuivamisaeg (23°C, RH 65%)	tolmukuiv 6 tunni pärast, ülevärvitav 12 tunni pärast
Vedeldi	vesi
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, baastoonid BW, BM, BC
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Töövahendite puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
Pakend	10 L

Värvimistingimused

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal +10…25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %. Vältida värvimist külma ja niiske (vihm, udu, kaste), aga ka tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes. Värvimisest tasuks hoiduda kui on oht, et värvimisele järgneva 6 tunni jooksul võib esineda sademeid või tekkida kaste.

Soovitused värvimiseks

Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Puitlaudise otste (ristlõikepindade) hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele. Enne uue laudise paigaldamist on soovitav see töödelda immutuskrundiga ka tagantpoolt. Puitpinna immutamine teha võimalikult varases etapis. Viimistlemata puidu jäämisel ilmastiku meelevalda halveneb nii puidu kvaliteet kui viimistlusvahendi nake puidu pinnaga.

Oluline märkus

Värvitooni erinevus originaaltoonist võib olla põhjustatud viimistletava puidu sordist või puitpinna viimistlustasemest (saetud, hööveldatud puit), värvi pinnalekandmise meetodist või valguse langemise nurgast, samuti aluspinna imavusest või ilmastikuoludest värvimise ajal ning ei ole põhjus reklamatsiooniks.

Pinna puhastamine

Määrdunud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett, vajadusel ka neutraalset puhastusvahendit. Puhastusvahendi kasutamise järel loputada pind hoolikalt puhta veega. Vältida orgaanilisi lahusteid (nt. alkoholi) sisaldavaid puhastusvahendeid. Pesemiseks kasutada soovitavalt leiget pesuvett, tuline vesi võib värvikihti pehmendada ning puhastamist raskendada. Töövahendina kasutada käsna või pehmet harja.

Tööohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel, Rootsi.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.