RUBBOL FACADE SPECIAL

Veepõhine puitfassaadivärv

ROBUST

Hea ilmastikukindlusega veepõhine fassaadivärv puitpindade viimistlemiseks välistingimustes. Moodustab pinnale elastse, vett ja mustust hülgava kaitsekile. Sisaldab toimeaineid ennetamaks hallituse levikut värvitud pinnal. Toode nakkub tugevasti aluspinnaga, on vähese lõhnaga ning kiirelt kuivav.

Värvitut baastooni (BC) kasutades on võimalik toonida ka transparentseid toone. Transparentsete toonide vastupidavus ilmastikutingimustele on lühem kui katvatel toonidel tingituna madalamast vastupidavusest UV kiirguse mõjule.

KASUTUSKOHT

Hööveldatud, peensaetud ning saetud puitpinnad välispindadel, näit. voodrilauad, piirded.

ALUSPINNAD

Värvitav pind peab olema puhas, kuiv ning vaba seenhaigustest ja puidukahjuritest. Puidu niiskus peab olema vahemikus 14-20%.

KRUNTIMINE

Maksimaalse kaitseefekti ja nakke tagamiseks veepõhises süsteemis kruntida töötlemata puitpind esmalt alküüdse biotsiidse immutuskrundiga Pinotex Wood Primer BPR. Kattevärvimine teostada tootega Rubbol Facade Special mitte enne 24 tunni möödumist pinna kruntimisest. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna täielik kuivamine kesta enam kui 24 tundi.

VÄRVIMINE

- *Kattevärvimine teostada 2 kihis tootega Rubbol Facade Special. Toode kanda pinnale pintsli või harjas värvimisseadmega.*
- *Vajadusel võib toodet vedeldada maksimaalselt kuni 10% puhta veega.*
- *Enne kasutamist ja kasutamise ajal segada toodet hoolikalt.*
- *Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur toote pinnale kandmise ja kuivamise ajal on +10…25°C (soovitavalt +18±2°C), värvi temperatuur üle +15°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Vältida värvimist tuuletõmbuses, samuti otsese päikese käes, kuna vee liigintensiivne aurustumine võib takistada toote nõuetekohast nakkumist puiduga.*
- *Töövahendid puhastada koheselt peale töö lõpetamist veega, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.*

SOOVITUSED VÄRVITUD PINNA HOOLDAMISEKS

Ekspluatatsiooni käigus määrdunud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neutraalseid puhastusvahendeid. Kõrgem pesuvee temperatuur kiirendab pinna puhastamist. Töövahendina kasutada pehmet harja või käsna. Peale puhastusvahendi kasutamist loputada pinda puhta veega.

TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	*Välistööd*
Sideaine	*Akrüül*
Valmistoon	*Antratsiithall (RAL 7016), must (RAL 9005)*
Toonimine	*Acomix toonimissüsteem, baastoonid BW, BM, BC*
Tihedus	*BW, BM, antratsiithall - 1,0 – 1,3 kg/l* *BC ja must - 0,9 – 1,1 kg/l*
Viskoossus	*BW, BM, BC - DIN 4 50-60 sek/23°C* *Antratsiithall - DIN 4 40-50 sek/23°C* *Must - DIN 4 45-50 sek/23°C*
Kuivaine sisaldus	*BW - 40-42 %* *BM – 30-32 %* *BC - 34-36 %* *Antratsiithall – 37-39 %* *Must 26-28 %*
Läige (Gardner, 60°)	*BW, BM, BC, antratsiithall – poolmatt* *Must - täismatt* *Lõplik läige sõltub pinna imavusest, kihipaksusest, pealekandmise tehnoloogiast jm tingimustest*
Kuivamisaeg (23°C / 50% RH)	*30 min puutekuiv* *1 h ülevärvitav* *24 h virnastamiskuiv* *Kuivamisajad on suhtelised ning sõltuvad puidu omadustest ning kuivamistingimustest*
Kulu (üks kiht)	*Hööveldatud puit 100-150 g/m²* *Saetud puit 125-160 g/m²*
Vedeldi	*Vesi*
Töövahendid	*Pintsel, harjas värvimisseade, vihmutusseade (flow coat), valumasin*
Töövahendite puhastamine	*Vesi*
Säilivusaeg avamata tehasetaaras	*18 L - 24 kuud; 950 L - 6 kuud*
Toote säilitamine (ladustamine ja transport)	*Avamata tehasetaaras temperatuuril +5…+35°C*
Pakend	*18 L (BW), 17,1 L (BM), 16,75L (BC), 950 L (antratsiithall, must)*

EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/d) –130 g/l (2010). Toode sisaldab maks. LOÜ-d – 15 g/l.

Käitlemisel täita kemikaali ohutuskaardil toodud ohutusnõudeid!

TOOTJA JA ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147, Tallinn, Eesti, tel. 630 5299

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.